

Materiálový (technický) list tkaniny

Název tkaniny

INTEX 250

Materiálové složení:	45% Polyester 55% Bavlna			
Vazba:	Kepr 3/1 InterVowen			
Hmotnost tkaniny:	EN 12127	250 g/m2 +/- 3 %		
úprava	Vodoodpudivá			
Šíře tkaniny :	EN 1773	150 cm +/- 3 %		
Dostava :	EN 1049-2	nití / cm	osnova	45
			útek	20
Jemnost příze Tex :		TEX	osnova	22 (200 DEN)
			útek	60
Rozměrová změna:	ISO 6330/1A (60°C)-D	%	osnova	2,5
			útek	3
Minimální pevnost:	ISO 13934-1	N	osnova	1900
			útek	800
Stálobarevnost	světlo (Xenotest)			3-3
	otěr za sucha			3-4
	otěr za vlhka			4
	v praní při 60° C			4/4-4/3-4
	ve vodě			4-4
	chemické čištění			3-3
	žehlení za vlhka			4-4

Doporučené symboly pro údržbu tkaniny

Barvená



Prohlášení o shodě a zdravotní nezávadnosti

Materiál byl vyroben ve standardu ÖKOTEX 100, třída II. oděvy přicházející přímo do styku s pokožkou (halenky, košile, spodní prádlo) a neobsahuje AZO barviva, nikl a těžké kovy

OLEX-PRAHA s.r.o.
se sídlem/Mezi Vodami 1560/33
143 00 Praha 4, Modřany
IČ: 25690582 DIČ: CZ25690582
Provozovna: Sokolovská 7,
1793 12 Svobodné Heřmanice

ZÁKLADNÍ BARVY A ÚPRAVY

Barvená, reaktivní barvy, VODOODPUDIVÁ

2003 tm.modrá NAVY BLUE

2026 černá BLACK

2004 sv.šedá LIGHT GREY

2028 tmavě šedá GREY

2005 stř.modrá ROYAL BLUE

2032 červená RED

2011 tm.zelená Bottle GREEN

Barvená, reaktivní barvy, VODOODPUDIVÁ, REFLEXNÍ

(splňuje STN 471 +A1 2008)

31 LS - reflex. oranžová ORANGE

38 LS – reflexní červená RED

33 LS – reflex. žlutá YELLOW